

Kuultavilla tuotteilla käsiteltyjen ulkoverhouslautojen jatkokäsittelyohje

Pinja Color on teolliseen käsittelyyn kehitetty vesiohenteinen sävytettävä kuullote, joka suojaa puun pintaa kosteudelta, auringonvalolta ja lialta. Se hidastaa veden tunkeutumista puuhun sekä vähentää kosteuden aiheuttamaa puun pinnan halkeilua. Pinja Color soveltuu täten erinomaisesti ulkoverhouslautojen suojaukseen.

MAALAUSOLOSUHTEET

Maalattavan pinnan on oltava kuiva. Ilman, kuullotteen ja käsiteltävän pinnan lämpötilan on oltava vähintään +5 °C. Ilman suhteellisen kosteuden on oltava alle 80 %.

Suosittamme seuraavien käsittelyohjeiden noudattamista parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi:

KULJETUS JA VARASTOINTI

Pinja Colorilla käsitelty puutavara on säilytettävä kuljetuksen ja varastoinnin aikana vedeltä suojattuna mieluummin peitettynä, samalla varmistettava ilman esteetön kierto. Varastoitaessa on estettävä puutavaran joutuminen maakerkukseen.

HUOMIOITAVA RAKENNUSVAIHEESSA

Käsittele sahatavaran katkaisupinnat huolellisesti Valtti Akva Colorilla kaksi kertaa kosteuden kulkeutumisen vähentämiseksi. Suorita pintakäsittely välittömästi rakennusvaiheen jälkeen mielellään saman maalauskauden aikana.

PINTA- JA HUOLTOKÄSITTELY RAKENNUSPAIKALLA

Seinäpinnat käsitellään samansävyisellä Valtti Akva Colorilla. Huoltokäsittely suoritetaan Valtti Akva Colorilla 1 - 2 kertaa riippuen aikaisemman kuultokäsittelyn kunnosta Tikkurilan ohjeiden mukaisesti.

Kuultokäsittelyn pinnan uudelleen käsittelyyn vaikuttaa mm. rakennuksen sijainti, räystäiden pituus, rakennuksen korkeus sekä haluttu värisävy. Yleisesti voidaan todeta, että vaaleat ja erittäin tummat kuultavat sävyt tulevat huoltomaalausikään nopeammin kuin keskitummat sävyt.

Jos pinta halutaan huoltomaalata peittävällä tuotteella, suositlemme kuullotetun pinnan käsittelemistä Vinhalla kaksi kertaa huolellisten esikäsitteilyjen jälkeen.

ESIKÄSITTELY ENNEN HUOLTOKÄSITTELYÄ

Puhdista pinta liasta ja irtoavista aineksista. Pese homehuneet pinnat Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti.

Tarkemmat ohjeet Tikkurilan kotisivuilta: www.tikkurila.fi