

# LAUDE

SIPARILA WOOD FOR LIVING



## hoito- ja asennusohje



LAUDE-puulauteet ovat valmiiksi pintakäsitelyjä kolmelta näkyvältä sivulta.

Lauteet on valmistettu suomalaisesta kuusesta ja ne soveltuvat myös muuhun rakentamiseen ja nikkarointiin.

## VARASTOINTI

- Varastoi tuote väljästi tilassa, jonne se asennetaan 1–2 viikkoa ennen asennusta.
- Säilytä tuote tasaisella alustalla irti maasta.
- Tuote tulee varastoida samassa lämpötilassa, jossa se käytetään. Ihanne lämpötila säilytykselle on 15–22 °C.
- Erityistä varovaisuutta tulee noudattaa, mikäli tuotteen kanssa samassa tilassa on rakennuslämmitin tai muu vastaava lämmönlähde. Tärkeää on, että kosteus ei nouse korkeaksi ja ettei lämpötila ylitä 25 °C.
- Tuote on varastoitava avaamattomassa paketissa. Poista kutistekalvo vasta juuri ennen asennusta.

## ASENNUSTYÖN VALMISTELU

- Huomioi, että lauteen asentaminen kuuluu asunnon viimeistelytyöhön. Lauteet eivät kestä rakentamisajan kosteuden vaihtelua. Tämä tulee ottaa huomioon etenkin uudiskohteissa jo rakennusjärjestystä suunniteltaessa.
- Myös märkätyöt on tehtävä ennen tuotteen asennusta. Mikäli märkätyöt tehdään tuotteen asentamisen jälkeen, tuote imee kosteutta ja turpoaa.
- Huolehdi, että lauteita on riittävä määrä, koska toimituserien välillä saattaa olla sävyeroja. Tämä tulee ottaa huomioon varsinkin jalopiissa ja kuultavissa sävyissä.
- Muista pintakäsittelä aina katkaisupinnat. Tämä ehkäisee kosteuden pääsemistä puuhun, mikä voi aiheuttaa halkeamia puun pinnalle. Käsittelyyn suosittelemme Supi Saunavahaa.
- Huolehdi hyvästä valaistuksesta asennuksen aikana.



### LAUTEEN ASENTAMINEN

- Lauteet on valmistettu suomalaisesta kuusesta ja ne soveltuvat myös muuhun rakentamiseen ja nikkarointiin.
- LAUDE ei ole itsessään kantava elementti, vaan vaatii oman kantavan rungon alle. LAUDE-puulaude on rungon päälle tuleva pinta materiaali.
- Etulauta on esiporattu. Etulauta kiinnitetään ruuvaamalla alapuolelta. Etulaudan kiinnitykseensuosittelemme 4,5x100 ruuvia.

### HOITO-OHJEET

- Käsittele uudet puupinnat huolellisesti Tikkurilan Supi Saunavahalla. Käsittele koko laude yhdellä kerralla, jotta sävy on yhtenäinen. Suoja-aine estää liiallisen kosteuden imeytymisen puuhun. Kun vesi ei enää pisaroidu lauteen päälle, tulee käsittely uusia.
- Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta asennettavassa tilassa. Kosteuden pitää päästä poistumaan saunasta.
- Pidä kiuas päällä minimissään 30 minuuttia saunomisen jälkeen, tai niin kauan, että puupinnat ovat täysin kuivuneet.
- Älä käsittele suuria määriä vettä puupinnoilla. Puu imee vettä itseensä, ja mikäli se ei pääse kunnolla kuivumaan, syntyy vaurioita puun pinnoille (halkeamiset, homehtumiset yms.)

Tarkista tuote aina välittömästi, kun vastaanotat sen, ettei tuotteessa ole kuljetusvaurioita.

Älä asenna virheellistä tuotetta. Asennettu tuote katsotaan laadultaan hyväksytyksi.