

Kestokuultavilla tuotteilla käsiteltyjen ulkoverhouslautojen jatkokäsittelyohje

MAALAUSSUOLOSUHTEET

Maalattavan pinnan on oltava kuiva. Ilman, kuullotteen ja käsiteltävän pinnan lämpötilan on oltava vähintään +5 °C. Ilman suhteellisen kosteuden on oltava alle 80 %.

Suosittelemme seuraavien käsittelyohjeiden noudattamista parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi:

KULJETUS JA VARASTOINTI

Kestokuultavalla käsitelty puutavara on säilytettävä kuljetuksen ja varastoinnin aikana vedeltä suojattuna ja peitettynä. Samalla tulee varmistaa ilman esteetön kierto. Varastoitaessa on estettävä puutavaran joutuminen maakosketukseen.

HUOMIOITAVA RAKENNUSVAIHEESSA

Käsittele ulkoverhouslaudan katkaisupinnat huolellisesti kestokuultavan sävyllä kaksi (2) kertaa kosteuden kulkeutumisen vähentämiseksi. Suorita pintakäsittely välittömästi rakennusvaiheen aikana, mielellään saman maalauskauden aikana.

PINTA- JA HUOLTOKÄSITTELY RAKENNUSPAIKALLA

Seinäpinnat käsitellään tilausta vastaavalla Siparila Oy:n valmistamalla kestokuultavan sävyllä.

Kuultokäsittelyn pinnan uudelleen käsittelyyn vaikuttaa mm. rakennuksen sijainti, räystäiden pituus, rakennuksen korkeus sekä haluttu värisävy.

Yleisesti voidaan todeta, että vaaleat ja erittäin tummat kuultavan sävyt tulee huoltomaalausikään nopeammin kuin keskitummat sävyt.

ESIKÄSITTELY ENNEN HUOLTOKÄSITTELYÄ

Puhdista pinta liasta ja irtoavista aineksista. Pese homehtuneet pinnat käsittelyyn soveltuvalla homeenpoistoaineella ainetoimittajan käyttöohjeiden mukaisesti.